

TEHNIČKA UPUTA / TEHNIČKI LIST

BITU M

Bitumenska lepilna smjesa modificirana sa plastomerima

Opis proizvoda BITU M je modificirana bitumenska smjesa za lijepljenje plastomernih hidroizolacijskih traka na cestovnim objektima.

Svojstva proizvoda BITU M je smjesa iz plastomernog modificiranog bitumena bez punila. Smjesu prije uporabe zagrijavamo na temperaturu do 260°C, da se rastali i takva je prikladna za uporabu.

Svojstvo	Jedinica	Vrijednost
Točka razmekšanja (HRN EN 1427)	°C	≥ 150
Penetracija (HRN EN 1426)	%	20 do 30
Sadržaj pepela (HRN EN ISO 6245)	%	≤ 1
Čvrstoća na smik kod 50°C (RVS 15361)	kPa	≥ 70

Područje uporabe i način ugradnje BITU M smjesu koristimo za vruće lijepljenje hidroizolacijskih traka za mostove na cestovnim objektima. Utrošak smjese je u prosjeku 2-3 kg/m². Smjesa se u pravilu priprema u specijalnim kotlovima s miješalicom i indirektnim zagrijavanjem do temperature 260°C. Tako pripremljena smjesa je prikladna za uporabu. Ugrađujemo ju podlijevanjem vruće smjese ispod hidroizolacijskih traka.

Skladištenje BITU M pakiran u posebnoj foliji u obliku blokova. Blokovi su pakirani na paleti na kojoj su nalijepljene deklaracije, odnosno na njima je istaknut naziv proizvoda, smjena i datum proizvodnje. Skladištiti u natkrivenim prostorima. ROK TRAJANJA: Neograničen uz pravilno skladištenje.

Postupanje otpadom Otpad se uklanja u skladu sa važećim propisima u RH, otpad se odvozi i zbrinjava na uređenom odlagalištu. Klasifikacija otpada: 17 03 02 mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01.

Proizvod je u skladu s OTU 2001-Knjiga IV.

Sistemi kvaliteta i upravljanja okolinom usuglašeni su sa EN ISO 9001 i EN ISO 14001.