

# TEHNIČKA UPUTA / TEHNIČKI LIST

## IZOTEKT P4 plus

### Hidroizolacijska traka s uloškom od poliestera i s plastomerom modificiranog bitumena

#### Opis proizvoda

IZOTEKT P4 plus je hidroizolacijska traka izrađena od poliesterskog uloška, koji je obostrano obložena bitumenskom masom oplemenjenom dodacima plastomera. Traka je s obje strane zaštićena lako taljivom folijom..

#### Svojstva proizvoda

IZOTEKT P4 plus odgovara zahtjevima normama EN 13707 i EN 13969 tip A i T. Dodaci polimera traci daju visoku otpornost na povišene temperature, te savitljivost kod niskih temperatura. Poliesterski uložak mu daje visoku istezljivost te otpornost na statička i dinamička opterećenja.

Svojstvo	EN Metoda	Jedinica mjere	Vrijednost
Uložak	Poliesterski filc		
Površinska zaštita	Polimerna folija / Polimerna folija		
Dužina	1848-1	m	≥ 10
Širina	1848-1	m	≥ 1
Ravnost	1848-1	20 mm/10m	odgovara
Debljina	1849-1	mm	≥ 3,6
Vodonepropusnost	1928	kPa	≥ 100
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja (12 tjedana na 70°C)	1296 /1928	kPa	≥ 100
Postojanost na niskim temperaturama	1109	°C	≤ -10
Postojanost na visokim temperaturama	1110	°C	≥ 120
Otpornost na trganje (tijelo čavla) <ul style="list-style-type: none"> <li>• uzdužno</li> <li>• poprečno</li> </ul>	12310-1	N	≥ 150 ≥ 200
Smična čvrstoća spojeva <ul style="list-style-type: none"> <li>• uzdužno</li> <li>• poprečno</li> </ul>	12317-1	N/50 mm	≥ 600 ≥ 550
Dimenzijska stabilnost <ul style="list-style-type: none"> <li>• uzdužno</li> <li>• poprečno</li> </ul>	1107-1	%	< 0,3 < 0,3
Paropropusnost	1931	μ	*NPD
Ponašanje pri vanjskom požaru	13501-5	Klasa	F <sub>ROOF</sub>
Reakcija na požar	13501-1	Klasa	E
Otpornost na kemikalije	1847/13969 Aneks A	-	otporan
Otpornost na statičko opterećenje	12730/A	kg	≥ 10
Otpornost na udar	12691/A	mm	≥ 1300
Otpornost na udar	12691/B	mm	≥ 1300
Otpornost na statičko opterećenje	12730/B	kg	≥ 20
Prekidna sila <ul style="list-style-type: none"> <li>• uzdužno</li> <li>• poprečno</li> </ul>	12311-1	N/50mm	≥ 600 ≥ 550
Izduljenje <ul style="list-style-type: none"> <li>• uzdužno</li> <li>• poprečno</li> </ul>	12311-1	%/50mm	≥ 35,0 ≥ 35,0
Postojanost na toplini nakon umjetnog starenja (12 tjedana /70°C)	1296/1110	°C	* NPD
Postojanost na hladnoći nakon umjetnog starenja (12 tjedana / 70°C)	1296/1109	°C	* NPD
Sadržaj opasnih tvari	Aneks ZA	-	ne sadrži

\* NPD - bez utvrdenog svojstva

### Područje uporabe i način ugradnje

**IZOTEKT P4 plus** se koristi kao međusloj u dvoslojnim sustavima ravnih krovova, koji su zaštićeni s UV otpornom trakom ili kao zaštitni sloj u sustavima krovova pod teškom zaštitom. Koristi se, također u jednoslojnim hidroizolacijama protiv vode iz tla i dvoslojnih sustavima horizontalnih hidroizolacija podzemnih dijelova građevina, koji su izloženi vodi pod tlakom. U pravilu se ugrađuje zavarivanjem po cijeloj površini. Traka se također može ugrađivati mehaničkim pričvršćivanjem. Spojevi se provode u širini 10 cm i moraju biti vodonepropusno zavareni.

### Skladištenje

Role se moraju skladištiti u vertikalnom položaju zaštićene pred vlagom i ekstremnim temperaturama. U zimsko vrijeme potrebno je pred ugradnjom pohraniti role za 24 sata na temperaturu nad + 5°C.  
RÖK TRAJANJA: Neograničen uz pravilno skladištenje.

### Postupanje otpadom



Otpad se uklanja u skladu sa važećim propisima u RH. Odvozi se i zbrinjava na uređenom odlagalištu.  
Klasifikacija otpada: 17 03 02 mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01\* ..

Proizvod je u skladu s normom **EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004 i EN 13969:2004/A1:2006 Tip A i Tip T**.

Sistemi kvaliteta i upravljanja okolinom usuglašeni su sa EN ISO 9001 i EN ISO 14001.