

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

## DoP HI - 030/23-01

u skladu sa UREDBOM (EU) br. 305/2011 (članak 4. i prilog III)  
koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

## IZOTEKT T4 plus

plastomerna bitumenska traka sa uloškom od staklene tkanine; 10 m x 1 m x 3,6 mm  
površinska zaštita: polimerna folija / polimerna folija

Namjena/namjene:

bitumenska traka za višeslojni sustav hidroizolacije ravnih krovova bez stalne  
površinske zaštite - donji ili sloj između ili sloj pod teškom zaštitom (EN 13707) i  
hidroizolacija objekata za zaštitu od vode i vlage iz tla (EN 13969 tip A i tip T)

Proizvođač:

**FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško**

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

**Sustav 2+**

Usklađena norma:

**EN 13707:2004+A2:2009 i EN 13969:2004 i EN 13969:2004/A1:2006**

Prijavljena tijela:

**1404 - ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva 12, 1000 LJUBLJANA**

Objavljena svojstva:

Bitne značajke :	Svojstvo			Usklađena tehnička specifikacija
	EN Metoda	Jedinica mjere	Vrijednost	
Vodonepropusnost	1928	kPa	≥ 100	EN 13707:2004+A2:2009 i EN 13969:2004 i EN 13969:2004/A1:2006
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja (12 tjedana na 70°C)	1296/1928	kPa	≥ 100	
Postojanost na hladnoći	1109	°C	≤ -10	
Otpornost na trganje (tijelo čavla) • uzdužno • poprečno	12310-1	N	≥ 300 ≥ 200	
Smična čvrstoća spojeva • uzdužno • poprečno	12317-1	N/50 mm	≥ 1000 ≥ 1500	
Reakcija na požar	13501-1	Klasa	E	
Ponašanje pri vanjskom požaru	13501-5	Klasa	F <sub>ROOF</sub>	
Otpornost na statičko opterećenje	12730/A	kg	≥ 5	
Otpornost na statičko opterećenje	12730/B	kg	≥ 5	
Otpornost na udarac	12691/A	mm	> 1000	
Otpornost na udarac	12691/B	mm	> 1500	
Prekidna sila • uzdužno • poprečno	12311-1	N/50mm	≥ 1000 ≥ 1500	
Istezanje kod kidanja • uzdužno • poprečno	12311-1	%/50mm	≥ 2,0 ≥ 2,0	
Otpornost na prodor korijenja	13948	-	* NPD	
Postojanost na hladnoći nakon umjetnog starenja (12 tjedana / 70°C)	1296/1109	°C	* NPD	
Postojanost na toplini nakon umjetnog starenja (12 tjedana / 70°C)	1296/1110	°C	* NPD	
Otpornost na kemikalije	1847/13707 Aneks C	-	otporan	
Sadržaj opasnih tvari	Aneks ZA	/	ne sadrži	

\* bez utvrđenog svojstva

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Laško, 20.01.2023

Vodja programa:

Marko Mavri