

IZJAVA O SVOJSTVIMA

DoP HI - 104/26-01

u skladu sa UREDBOM (EU) br. 305/2011 (članak 4. i prilog III)
koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

IZOTEKT P5 M-H

plastomerna bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca; 7,5 m x 1 m x 5,0 mm
površinska zaštita: fini posip / polimerna folija

Namjena/namjene:

bitumenska traka za hidroizolaciju cestovnih građevina (EN 14695)

Proizvođač:

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

Sustav 2+

Usklađena norma:

EN 14695:2010

Prijavljena tijela:

1404 - ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva 12, 1000 LJUBLJANA

Objavljena svojstva:

| Bitne značajke : | Svojstvo | | | Usklađena tehnička specifikacija |
|---|------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| | EN Metoda | Jedinica mjere | Vrijednost | |
| Vodonepropusnost | 14694 | / | odgovara | EN 14695:2010 |
| Savitljivosti pri niskoj temperaturi | 1109 | °C | ≤ -5 | |
| Čvrstoća prianjanja hidroizolacije (kod 23°C) | 13596 | N/mm ² | ≥ 0,4 | |
| Smična čvrstoća hidroizolacije (kod 23°C) | 13653 | N/mm ² | ≥ 0,15 | |
| Sposobnost premoščivanja pukotina hidroizolacije (kod -10°C) | 14424 | / | odgovara | |
| Otpornost hidroizolacije na zbijanje asfaltnog sloja | 14692 | / | odgovara | |
| Svojstva hidroizolacije nakon ugradnje lijevanog asfalta | 14693 | / | odgovara | |
| Prekidna sila <ul style="list-style-type: none"> • uzdužno • poprečno | 12311-1 | N/50mm | 1200±300 900±200 | |
| Istezanje kod kidanja <ul style="list-style-type: none"> • uzdužno • poprečno | 12311-1 | %/50mm | ≥ 45,0 ≥ 45,0 | |
| Kompatibilnost hidroizolacije nakon toplotnoga opterećenja 50°C / 90 dana (Čvrstoća prianjanja posle toplotnog opterećenja) | 14691 | % | ≥ 75 | |
| Savitljivosti pri niskoj temperaturi nakon umjetnog starenja (12 tjedana / 70°C) | 1296/1109 | °C | ≤ 0 | |
| Postojanost na toplini nakon umjetnog starenja (12 tjedana /70°C) | 1296/1110 | °C | ≥ 100 | |
| Apsorpcija vode | 14223 | % | ≤ 2,0 | |
| Apsorpcija vode nakon umjetnog starenja (12 tjedana /70°C) | 1296/14223 | % | ≤ 2,0 | |
| Sadržaj opasnih tvari | Aneks ZA | / | ne sadrži | |

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Laško, 27.03.2026

Vođa programâ:

Marko Mavri